



BEJCOLAK-LAZUR



WYTWÓRNIĄ[®]
LAKIERÓW

TUKAN
St. Chmielek & St. Chmielek



Akrylowy lakier do drewna

Symbol SWW: 1316-29

Zgl. Patent.: P 292355

Atest PZH: 576/B-399/92

Zank EKO: zezwolenie nr 17

BEJCOLAK jest opartym na polskiej myśli technicznej lakierem ekologicznym produkowanym na komponentach krajowych w wersji bezbarwnej i 19-tu podstawowych kolorach. Na zamówienie dorabiamy żądany kolor.

Przeznaczenie:

BEJCOLAK przeznaczony jest do malowania głównie drewna surowego: boazerii, drewnianych ścian i sufitów, mebli, galanterii drewnianej i zabawek, płyt wysokoobrabialnych, sklejek, wewnętrznej stolarki budowlanej, itp. Ze względu na walory ekologiczne szczególnie polecany do malowania żłobków, przedszkoli itp. Oraz pomieszczeń zamieszkiwanych przez alergików.

Charakterystyka:

BEJCOLAK jest wodorozcieńczalnym lakierem i nie zawiera żadnych dodatków toksycznych. Pomalowane nim powierzchnie są „cieple” i miłe w dotyku. Bardzo dobrze kryje krawędzie. Daje się szlifować, najlepiej watą żelazną lub drobnziarnistym papierem ściernym. Lakier cechuje minimalna podnoślność włosa celulozowego. Do celów meblarskich zaleca się łagodne przeszlifowanie powierzchni po pierwszym malowaniu. **W wersji bezbarwnej nie zmienia koloru drewna**, nawet rdzenia sosny, a w wersji barwiącej zachowuje przezroczystość. Eksponuje strukturę drewna (słoje). Zastosowane są barwniki trwałe. Zawiera światłochron (filtr UV). Lakiery o różnych kolorach można mieszać ze sobą dla uzyskania barwy pośredniej lub rozcieńczać lakierem bezbarwnym dla zmniejszenia nasycenia barwnikiem. **BEJCOLAK** nie wymaga stosowania warstw podkładowych wykazując bardzo dobrą przyczepność. Po całkowitym wyschnięciu powłoka lakierowa jest elastyczna i ewentualne wgniecenia powierzchni nie powodują pękania warstwy lakieru. Dzięki zawartości specjalnego dodatku lakiery **BEJCOLAK** są po wyschnięciu wodoodporne. Wodoodporność powłoka uzyskuje po 48 godz.

P.P.U.H. TUKAN

ul. Łany 6, 32-700 Bochnia, tel. (14) 611 25 78 w. 21-28
e-mail: tukan@ekolakiery.pl, www.ekolakiery.pl



BEJCOLAK-LAZUR



WYTWÓRNIĄ[®]
LAKIERÓW

TUKAN
St. Chmiełek & St. Chmiełek



Stosowanie:

BEJCOLAK powinien być stosowany do malowania drewna surowego, dokładnie wyszlifowanego i oczyszczonego. Drewno wpija lakier i czas schnięcia wynosi około 30 min. W temperaturze pokojowej. Wymalowana powierzchnia uzyskuje twardość po 6-12 godzinach, a pełną wytrzymałość mechaniczną po 3 dobach. Pierwsza warstwa daje powierzchnię matową, druga aksamitny półmat, a trzecia powierzchnię błyszczącą. Lepkość lakieru jest dostosowana do bezpośredniego użycia. Pędzle lub inne przyrządy do malowania należy myć wodą zaraz po zakończeniu pracy. Ze względu na szybkość schnięcia lakieru nie zaleca się malowania w przeciągu. Dopuszcza się malowanie powierzchni uprzednio malowanych po ich zmatowieniu i wykonaniu próby. Nie malować powierzchni zapuszczonych uprzednio bejcami wysokosolnymi.

Wydajność:

W zależności od gatunku malowanego drewna wydajność wynosi 8-12 m² z jednego litra lakieru przy malowaniu pierwszej warstwy i 12-20 m² dla warstw następnych

Dane techniczne:

Przeznaczenie: do malowania wewnętrznego, w szczególności boazerii, kasetonów, mebli, półek, stolarki budowlanej, itp.

Akrylowy - wodorozcieńczalny

Wolny od rozcieńczalników organicznych jak: ksylen, toluen, itp., oraz formaldehyd i alkohol metylowy.

Niepalny

Jednoskładnikowy

Nie wymaga podkładu

Zawiera światłochron

Lepkość

12,5-19s. (Kubek Forda „4”)

Rozlewność wg PN-89 C-81507:

pow. 10

Ścieralność wg PN-76 C-81516:

min. 4kg/um

Czas schnięcia:

pyłosuchość 30 min

Typ schnięcia:

samosieciujący

Czas sieciowania:

odporność mechaniczna - 48 godzin

Wydajność wg PN67/C81542:

1 warstwa	10 - 12 m ² /dm ³
2 i następne	12 - 20 m ² /dm ³

Daje powłoki transparentne

Malować pędzlem lub natryskiem

1 warstwa mat, 2 warstwa półmat, 3 warstwa aksamitny połysk

Wszystkie Bejcolakiery można ze sobą mieszać uzyskując nowe barwy lub odcienie. Przez dodatek bezbarwnego Bejcolakeru można uzyskać zmniejszenie nasycenia barwy.

Daje się szlifować ręcznie lub maszynowo przy niskich obrotach.

Opakowania (w dm³): 5, 10, 20, 30.

P.P.U.H. TUKAN

ul. Łany 6, 32-700 Bochnia, tel. (14) 611 25 78 w. 21-28
e-mail: tukan@ekolakiery.pl, www.ekolakiery.pl