



EMAILIA BEJCOLAK



WYTWÓRZNA LAKIERÓW  
**TUKAN**  
St. Chmielek & St. Chmielek



## ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД ТУКАН ЭМАЛЬ ВЕЈСОЛАК

[ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ]

*Акриловая эмаль для древесины*

*Символ SWW: 1316-19*

*Сертификат Национального института гигиены: 576/B-399/92*

*Сертификат: 6/E/2000*

### **Предназначение:**

Эмаль Bejcolak предназначена для окраски внутренних дверей из древесины и ДВП, деревянной галантереи и игрушек, деревянных стен и потолков, буазери, мебели, панелей высокой степени обработки, фанеры и т.п.

### **Характеристика:**

Эмали Bejcolak являются водостойкими, экологическими акриловыми эмалями, и они не содержат никаких вредных веществ. Не содержат ядовитых растворителей, как: ксиол, толуол, бензол, формальдегид, метанол, а использованные красители содержат токсичных тяжёлых металлов, таких как: кадмий, хром, барий, мышьяк, сурьма, свинец и т.п.

**Использованные красители являются стойкими.** Мы предлагаем цвета – белый и согласно образцам RAL и PANTONE или при более крупных заказах мы **дополнительно изготавливаем** цвета для поставленного образца с помощью **спектрофотометра X-Rite min SP-60** произв. США.

Эмали Bejcolak характеризуются превосходным покрытием.



EMA  
ILIA  
BE  
JCOLAK



## ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД ТУКАН ЭМАЛЬ ВЕЈCOLAK

### **Применение:**

Эмаль **Bejcolak** должна применяться для окраски сырой древесины, тщательно отшлифованной и очищенной, или на подложку, лучше всего компании **Tukan**. Время высыхания при комнатной температуре составляет ок. 2 ч. Окрашенная поверхность обретает твёрдость после 24 ч., а полную механическую прочность – после 3-х суток. Вязкость эмали приспособлена к непосредственному использованию. Кисти или другие приборы для окраски необходимо промывать водой сразу после завершения работы.

### **Расход:**

В зависимости от породы окрашиваемой древесины или основания расход составляет от 7 до 10 м<sup>2</sup>/1 кг.

### **Технические данные:**

**Предназначение:** для внутренней окраски, в частности, дверей, буазери, кессонов, полов, мебели, игрушек и т.п.

**Акриловая.**

**Однокомпонентная.**

**Водорасторимая.**

**Не содержит запаха, метанола и формальдегида.**

**Негорючая.**

### **Вязкость:**

**Растекаемость согласно PN-89 c-81507:**

**Износ согласно PN-76 c-81516:**

**Твёрдость согласно Кенигу:**

**Устойчивость к щелочам:**

**Устойчивость к этанолу:**

**Устойчивость к 3% лимонной**

**кислоте:**

**Время высыхания:**

**Тип сшивания:**

**Расход согласно PN67/C-81542:**

**приспособлена к способу окраски;**  
**чаще всего ок. 90 с (вискозиметр 4)**

**выше 10**

**мин. 4 кг/мм**

**мин. 0,4**

**устойчива**

**устойчива**

**устойчива**

**длительность сушки от пыли 2 ч.**

**самосшиваяющаяся**

**7-10 м<sup>2</sup>/1 кг**