



GRUNT STANDARD T22



WYTWÓRNIAR[®]
LAKIERÓW

TUKAN
St. Chmielek & St. Chmielek



Grunt Standard – T22 TUKAN to specjalistyczny, bardzo wysokiej jakości, głęboko penetrujący hybrydowy preparat gruntujący, stosowany celem profesjonalnego przygotowania podłoża pod malowanie, tapetowanie, wykonywanie gładzi czy też nanoszenie zaprawy klejowej.

Grunt Standard – T22 TUKAN:

- Poprawia adhezję do podłoża
- Wzmacnia strukturę podłoża, likwiduje pylenie i ścieranie
- Znacząco zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych
- Reguluje proces chłonności podłoża
- Ogranicza podatność na rozwój pleśni i grzybów
- Zapobiega pękaniu powłok nawierzchniowych

Grunt Standard T22 „TUKAN” – jest wyrobem ekologicznym potwierdzonym certyfikatem „EKOLOGICZNIE BEZPIECZNY”

Jako produkt ekologiczny o bardzo przyjemnym zapachu jest zalecany do stosowania w żłobkach, przedszkolach, szkołach i szpitalach.

Przeznaczenie:

Grunt Standard – T22 jest przeznaczony do wszystkich chłonnych i porowatych powierzchniach, takich jak płyty kartonowo- gipsowe, płyty i wykończenia gipsowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, podłoża betonowe, ceramiczne, drewniane jak również drewnopochodne.

Stosowanie **Grunt Standard – T22** jest bardzo ważnym elementem do w/w czynności a brak warstwy gruntującej może powodować poważne problemy adhezyjne w dalszych aplikacjach.

Przygotowanie powierzchni:

Od odpowiedniego przygotowania powierzchni, zależy stabilność i efekt końcowy gruntowania.

Powierzchnie surowe: podłoża betonowe, tynki można malować po sezonowaniu ok. 6 tygodni. Powierzchnie malowane odpylić z kurzu, i oczyścić z zabrudzeń, nierówności i ubytki uzupełnić szpachlą. Tak przygotowaną powierzchnię zagruntować Gruntem Standard T22 firmy „TUKAN” Tak zagruntowane podłoże jest przygotowane do dalszych aplikacji.

Powierzchnie wcześniej malowane: przed gruntowaniem powierzchnię należy zmyć, odtłuścić i wysuszyć. Luźne elementy starej powłoki usunąć, a nierówności uzupełnić odpowiednią szpachlówką.

Podłoże zagruntować koncentratem gruntującym „TUKAN”.

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną: farbę wapienną lub klejową usunąć całkowicie. Powierzchnie oczyścić z zabrudzeń i kurzu, nierówności uzupełnić szpachlówką. Podłoże zagruntować Gruntem Standard T22 „TUKAN”.

Sposób użycia:

APLIKACJA:

Metody: Pędzel, wałek, natrysk.

Rozcieńczenie: W razie potrzeby grunt standard T22 można rozcieńczyć do 100% wodą, czyli 1:1.

UWAGA !!! Nie należy rozcieńczać gdy Grunt Standard T22 stosujemy pod **Farbę Lateksową na ściany „TUKAN”** lub inne farby lateksowe

Warunki aplikacji:

Wszystkie powierzchnie gruntowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C i nie wyższa niż +30°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 60%.

Malowanie: Przed rozpoczęciem gruntowania koncentrat należy dokładnie wymieszać.

Nanosimy za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Jeżeli używana jest taśma malarska, usuwamy ją tylko na „mokro”.

Czas schnięcia.

W temperaturze pokojowej, przy wilgotności powietrza 50%, grunt uzyskuje pyłosuchość ok. 1,5 godziny. Przy nakładaniu kolejnych warstw nawierzchniowych zaleca się co najmniej 8-godzinny odstęp czasu. Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia.

Czyszczenie narzędzi: Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia myjemy wodą.

Wydajność: Zużycie od 0,1 do 0,4 kg/ m²

Wydajność w szczególności zależy od chłonności podłoża jak też rozcieńczenia i grubości nakładanej powłoki.

P.P.U.H. TUKAN

ul. Łany 6, 32-700 Bochnia, tel. (14) 611 25 78 w. 21-28
e-mail: tukan@ekolakier.pl, www.ekolakier.pl



GRUNT STANDARD T22



WYTWÓRNIAR[®]
LAKIERÓW

TUKAN
St. Chmielek & St. Chmielek



Opakowania 5 kg

Ochrona Środowiska

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości koncentratu należy przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów, które zostaną przekazane do utylizacji. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym samorządzie.

BHP i ppoż.

Produkt niepalny

Pomieszczenia zamknięte po zakończonym malowaniu, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany, jako niebezpieczny.

Nawet przy stosowaniu wyrobu ekologicznie bezpiecznego należy zachować ogólnie przyjęte zasady BHP.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

Transport i przechowywanie:

Warunki przechowywania i transportu: chronić przed mrozem, minimalna temperatura transportu i przechowywania + 5 °C, chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego, maksymalna temperatura transportu i przechowywania +35 °C, najkorzystniejsza temperatura magazynowania +16 do + 20 °C.

Opakowanie i transport nie podlegają przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych (ADR, RID).

Parametry techniczne:

Numer produktu: 2022/GSBWNP/NP1-3

- Numer partii każdorazowo dołączony do świadectwa jakości.
- Akrylowy - wodorozcieńczalny.
- Kolor – Mleczny
- Wolny od rozcieńczalników organicznych jak: ksylen, toluen, itp., oraz formaldehyd i alkohol metylowy.
- Niepalny.
- Jednoskładnikowy.
- Wielowarstwowy
- Sucha masa (min 9) %
- pH 6-8 PN-EN 827
- Lepkość wg PN-ISO 2555 Brookfield DV2T (5-60) mPa.s
- Rozlewność wg PN-89C-81507: pow. 10
- Ścieralność wg PN-76C- 81516: min. 4 kg/um
- Twardość wg Koeniga: min 0,4
- Odporność na alkalia: odporny
- Odporność na alkohol etylowy: odporny
- Odporność na 3%-towy kwas cytrynowy: odporny
- Czas schnięcia: w temp. 20 °C – każda powłoka, pyłosuchość 90 min.,
- wyższa temperatura skraca czas schnięcia.
- Zakres temperatur schnięcia (16 – 30 °C)
- Temperatura gruntowania (16-20 °C)
- Typ sieciowania: samo sieciujący
- Minimalny czas wstępnego utwardzania w temp. 20 °C – 3 godz.
- wyższa temperatura odpowiednio skraca czas utwardzania.
- Czas sieciowania: pełna odporność mechaniczna 72 godz.
- Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiem.
- Wydajność wg PN 67/C-81542
- Pierwsza warstwa 2,5-10 m²/kg
- Daje powłoki transparentne
- Gęstość min. 1,0 g/ml
- Stopień połysku 10-20 Gloss 60°
- Dawka/naniesienie powłoki 80 - 200 gr./m²
- Okres ważności 18 miesiące w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

P.P.U.H. TUKAN

ul. Łany 6, 32-700 Bochnia, tel. (14) 611 25 78 w. 21-28
e-mail: tukan@ekolakiery.pl, www.ekolakiery.pl