



# TUKMAL-PARKIET



WYTWÓRNIAR<sup>®</sup>  
LAKIERÓW

**TUKAN**

St. Chmiełek & St. Chmiełek



## Akryłowy lakier podłogowy

*Symbol SWW: 1316-259  
Zgl. Patent.: P292355  
Atest PZH: 576/B-399/92  
Znak EKO: zezwolenie nr 16*

*TUKMAL-PARKIET jest lakierem ekologicznym produkowanym na komponentach krajowych wg polskiej myśli technicznej.*

### **Przeznaczenie:**

*TUKMAL-PARKIET jest lakierem przeznaczonym do malowania podłóg, desek, mozaik, parkietu itp. Ze względu na walory ekologiczne szczególnie polecany do malowania żłobków, przedszkoli itp. Oraz pomieszczeń zamieszkiwanych przez alergików.*

### **Charakterystyka:**

*TUKMAL-PARKIET jest wodorozcieńczalnym lakierem akrylowym i nie zawiera żadnych dodatków toksycznych. Jedyнным stosowanym rozpuszczalnikiem jest woda. Jest niepalny. Daje się szlifować wata metalową lub drobnoziarnistym papierem ściernym. Lakier cechuje minimalna podnośliwość włosa celulozowego. Nie powoduje zmiany barwy drewna i zachowuje idealną przezroczystość, eksponuje strukturę drewna (słoje).*

*TUKMAL-PARKIET zaleca się również jako podkład pod inne lakiery, gwarantując zachowanie naturalnej barwy drewna. Zawiera filtr UV (światłochron), Dzięki czemu drewno pomalowane naszym lakierem nie ciemnieje z czasem. Jest szybko schnący. Sam nie wymaga stosowania żadnych warstw podkładowych i wykazuje najlepszą przyczepność do surowego drewna. Dopuszcza się lakierowanie powierzchni palowanych uprzednio caponem.*

*Po wyschnięciu i utwardzeniu powłoka lakierowa jest elastyczna i ewentualne wgniecenia powierzchni nie powodują pękania warstwy lakieru. Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków lakiery typu TUKMAL-PARKIET są po wyschnięciu wodoodporne.*

**P.P.U.H. TUKAN**

ul. Łany 6, 32-700 Bochnia, tel. (14) 611 25 78 w. 21-28  
e-mail: [tukan@ekolakiery.pl](mailto:tukan@ekolakiery.pl), [www.ekolakiery.pl](http://www.ekolakiery.pl)



# TUKMAL-PARKIET



WYTWÓRNIĄ<sup>®</sup>  
LAKIERÓW

**TUKAN**

St. Chmiełek & St. Chmiełek



### Stosowanie:

**TUKMAL-PARKIET** powinien być stosowany do malowania drewna surowego, dokładnie wyszlifowanego i odpalonego. Lakier należy rozprowadzać równomiernie czystym pędzlem cienkimi warstwami. Lepkość lakieru dobrana jest do malowania pędzlem. Jednak w razie potrzeby lakier można rozcieńczyć niewielką ilością wody (do 5%). Dodanie zbyt wielkiej ilości wody może spowodować pogorszenie efektów malowania. Ilość warstw 2-3. Ze wzrostem ilości warstw wzrasta połysk powłoki. Zaleca się nanoszenie kolejnych warstw po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej; II-gą warstwę nanosić nie wcześniej jak po 8-miu godzinach, a III-cią po 12 godz. Zaleca się delikatne przeszlifowanie powierzchni przed II-gim malowaniem drobnym papierem ściernym, szczególnie w przypadku malowania drewna „rzadkiego”. Lakier jest szybkoschnący i należy unikać malowania w przeciągu. Wymalowaną powierzchnię uzyskującą użyteczną wytrzymałość mechaniczną po 3-ech do 5-ciu dobach od ostatniego malowania. Pełną odporność mechaniczną (odporność na zarysowanie) wymalowaną powierzchnię uzyskuje po 2-4 tygodniach. Czas schnięcia (sieciovania) zależy od temp. otoczenia i wilgotności powietrza. Pędzle lub inne przyrządy malarskie należy myć wodą zaraz po zakończeniu pracy. W razie konieczności usunięcia starej warstwy **TUKMAL-PARKIET** szlifować gruboziarnistym papierem ściernym wolnoobrotowo.

### Wydajność:

W zależności od gatunku malowanego drewna wynosi 10-12m<sup>2</sup> z jednego litra przy malowaniu pierwszej warstwy i 12-20 m<sup>2</sup> dla warstw następnych.

### Dane techniczne:

Przeznaczenie: do malowania parkietów, mozaik, itp.

Akrylowo-styrebimowy, wodorozcieńczalny.

Wolny od rozcieńczalników organicznych jak:

ksylen, toluen, itp. oraz formaldehyd i alkohol metylowy.

Niepalny

Jednoskładnikowy

Nie wymaga podkładu

Lepkość

Rozlewność wg PN-890 C-81507:

Ścieralność wg PN-76 C-81516:

Czas schnięcia:

Typ sieciowania:

Czas sieciowania:

Wydajność wg PN 67/C-81542:

14,5-17 s. (Kubek Forda „4”)

pow 10

min 5kg/um

pyłosuchość 30 min

samosiecicujący

odporność mechaniczna 2-3 tygodnie

1 warstwa

10-12 m<sup>2</sup>/dm<sup>3</sup>

2 i następne

12-20 m<sup>2</sup>/dm<sup>3</sup>

Malować pędzlem lub natryskiem 2 - 3 krotnie

Daje się szlifować ręcznie lub maszynowo przy niskich obrotach

Opakowania (w dm<sup>3</sup>): 5, 10, 20, 30

**P.P.U.H. TUKAN**

ul. Łany 6, 32-700 Bochnia, tel. (14) 611 25 78 w. 21-28  
e-mail: [tukan@ekolakiery.pl](mailto:tukan@ekolakiery.pl), [www.ekolakiery.pl](http://www.ekolakiery.pl)